

FEUILLE MAGNETIQUE

SAV 240.73 - 74

Feuille magnétique constituée d'un mélange ferrite de strontium et liant thermoplastique élastique.
Feuille magnétique disponible en version Brut, Adhésive ou Couleur (film PVC). Tp° -20°C à +70°C.



Type	Dimensions en mm			Exécution	Qualité	Force g/cm ²
	Largeur	Epaisseur	Longueur			
73.largeur.0,4.longueur-165-xx	610 ou 1000	0,4	10 à 61 mètres	couleur ou adhésif	165	19
73.largeur.0,5.longueur-165-xx		0,5			165	25
73.largeur.0,8.longueur-165-xx		0,8			165	45
73.largeur.1.longueur-165-xx		1,0			165	55
73.largeur.1,5.longueur-165-xx		1,5			165	65
73.largeur.2.longueur-165-xx		2,0			165	78
73.largeur.0,5.longueur-170-xx	610 ou 1000	0,5	2 à 30 mètres		170	31
73.largeur.0,8.longueur-170-xx		0,8			170	55
73.largeur.1.longueur-170-xx		1,0			170	71
73.largeur.1,5.longueur-170-xx		1,5			170	85
73.largeur.2.longueur-170-xx		2,0			170	100
73.610.3.0,51-170-xx	610	3,0	510		170	110

Force mesurée sur une pièce en acier doux de 10mm d'épaisseur.
165= semi-anisotrope / 170= anisotrope
xx= couleur désiré ou xx= A pour adhésif

Type	Dimensions en mm			Exécution	Qualité	Force g/cm ²
	Largeur	Epaisseur	Longueur			
74.largeur.0,4.longueur-165-B	610 ou 1000	0,4	10 à 61 mètres	brut	165	19
74.largeur.0,5.longueur-165-B		0,5		brut	165	25
74.largeur.0,8.longueur-165-B		0,8		brut	165	45
74.largeur.1.longueur-165-B		1,0		brut	165	55
74.largeur.1,5.longueur-165-B		1,5		brut	165	65
74.largeur.2.longueur-165-B		2,0		brut	165	78
74.largeur.0,5.longueur-170-B	610 ou 1000	0,5	2 à 30 mètres	brut	170	31
74.largeur.0,8.longueur-170-B		0,8		brut	170	55
74.largeur.1.longueur-170-B		1,0		brut	170	71
74.largeur.1,5.longueur-170-B		1,5		brut	170	85
74.largeur.2.longueur-170-B		2,0		brut	170	100
74.610.3.0,51-170-B	610	3,0	510	brut	170	110

Force mesurée sur une pièce en acier doux de 10mm d'épaisseur.
165= semi-anisotrope / 170= anisotrope

Exemple de commande:

Feuille magnétique
Désignation

SAV 240.73 - 610.2.10.170-A
SAV N° - Type